



ESTRICHVERLEGUNGS-Ges. m. b. H.

A-9713 Zlan · Südweg 89 · Tel. und Fax: 0 47 61 / 568 · E-Mail: strasser-estrich@aon.at · www.strasser-estrich.at

Estriche · Isolierungen

AUFHEIZPROTOKOLL

Für eine optimale und fachgerechte Trocknung Ihres Estrichs mit Fußbodenheizung!

ACHTUNG:

Mit dem Aufheizen des Estrichs darf erst nach 21 Tagen ab Verlegungsdatum begonnen werden!

Heizprogramm: Das nachstehende Heizprogramm ist für den gesamten Zeitraum ohne Nachtabsenkung einzuhalten und gilt für eine Estrichstärke bis zu 7 cm.

Die angeführten Werte gelten nicht bei Verwendung von Trocknungsbeschleunigern!

Estricheinbau: _____

Tag	Vorlauftemp.	Anmerkungen	Datum	Unterschrift
1	25°			
2	25°			
3	25°			
4	30°			
5	35°			
6	40°			
7	45°			
8	45°			
9	45°			
10	45°			
11	40°			
12	35°			
13	30°			
14	25°			

Belast- und Begehbarkeit:

- Frisch verlegte Zement Estriche sind 72 Stunden (3 Tage) nicht begehbar.
- Ab dem 7. Tag leicht belastbar (keine Punktlasten zulässig).
- Ab dem 14. Tag belastbar (Stehleiter, Gerüstböcke etc.).



ESTRICHVERLEGUNGS-Ges. m. b. H.

A-9713 Zlan · Südweg 89 · Tel. und Fax: 04761/568 · E-Mail: strasser-estrich@aon.at · www.strasser-estrich.at

Estriche · Isolierungen

Lüftung:

- Frisch verlegte Estriche sind unbedingt vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, da ein ungleichmäßiges Austrocknen das sogenannte Schüsseln verursacht, dies sind Verformungen an der Estrich Oberfläche - speziell im Randbereich und bei Fugen.
- Estriche im Freien (Terrassen, Balkone und Pools) sollten mit einer Folie abgedeckt werden!
- In jedem Geschoss sollte ein Fenster auf der schlagregen abgewandten Seite gekippt sein. Achtung es darf dadurch kein Durchzug entstehen.
- Ab dem 3. Tag sollte Stoß gelüftet werden (3 x täglich, je ca. 20 Minuten).
- Ab dem 28. Tag ist jede Lüftung erlaubt.

Bodenbeläge – Verlegung:

- Die Restfeuchte-Kontrolle des Estrichs wird immer vom Verleger des Belages durchgeführt. Sie wird ausschließlich mit einem CM-Messgerät ermittelt und muss protokolliert werden.
- Estriche dürfen in der Austrocknungsphase nicht abgedeckt oder durch Farben verunreinigt werden, weil dies zu einer Verzögerung des Austrocknungsprozesses führen kann.
- Estriche können bei hoher Luftfeuchtigkeit, Nebel, ausmalen oder anderen ungünstigen Einflüssen rückfeuchten.
- Eine Aussage über die Austrocknungszeit für Estriche ohne Beschleuniger zu machen wäre unseriös, weil diese wesentlich vom Heiz – Lüftungsverhalten der Bauherrschaft abhängt. Die Faustregel 1 Woche Trocknungszeit pro Zentimeter Einbaudicke kann nur bei sehr guten Verhältnissen angenommen werden.

Randstreifen:

- Die verlegten Randstreifen sind nach Verlegung der Böden bündig bzw. vor Verlegung der Böden 10 - 15 mm höher je nach Belagshöhe abzuschneiden (Vermeidung von Schallbrücken und Einspannungen).

Haben Sie noch Fragen?

Dann rufen Sie uns bitte unter 04761 568 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an strasser-estrich@aon.at

Das Team der Strasser Estrichverlegungs GmbH wünscht Ihnen weiterhin alles Gute!
